Bucciatura

Rugosità del film applicato portato dalla scarsa distensione del prodotto verniciante

Cause

Cause	soluzione
Viscosità di applicazione elevata	Diluire maggiormente il prodotto
Scarsa polverizzazione	Ottimizzare ugelli e pressione di esercizio
Diluente utilizzato troppo rapido	Utilizzare un diluente più lento
Distanza eccessiva tra supporto da verniciare ed erogazione	Avvicinare il supporto da verniciare all'erogatore
Temperatura ambientale troppo alta	Applicare a temperatura ambiente più bassa o utilizzare un diluente più lento
Supporto da verniciare troppo caldo	Raffreddare il supporto prima dell'applicazione