

ANTIDUST WA

rev. 00- Mar.20

Descrizione del prodotto:

Protettivo antipolvere a base di polimeri acrilici valido come captante di polveri per forni di appassimento e filtri d'aria.

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

- elevato tack permanente
- APEO esente
- sensibile alla pressione (può essere utilizzato per la produzione di pellicole autoadesive)
- basso contenuto di COV
- buona stabilità a luce e calore

Idoneo per applicazione a spruzzo, pennello o rullo.

Una volta evaporate le parti volatili il prodotto forma un film trasparente resistente ai solventi.

Proprietà chimico-fisiche:

Stato fisico/aspetto	liquido lattiginoso
Viscosità Brookfield (20°C)	~ 120 cP
pH (20°C)	4 ± 1
Contenuto in solidi	55 ± 2 %
Tg	- 43°C
Resa teorica	12 m ² /kg

Applicazione/Diluizione:

Il prodotto è fornito pronto all'uso ed andrebbe applicato almeno 6-8 ore prima dell'accensione del forno o dell'utilizzo della superficie trattata.

Asportazione:

Per l'asportazione del prodotto esausto utilizzare solventi sintetici o acqua calda (90°C) con detergenti industriali a 10-20 bar.

Precauzioni di sicurezza:

Questo prodotto è stato studiato per essere utilizzato esclusivamente in impianti industriali.

Non dovrebbe essere impiegato senza osservare le norme di sicurezza descritte sulle schede che la COVECO ITALIA fornisce ai suoi clienti. Se tali schede non venissero fornite insieme con la scheda tecnica, vi preghiamo di farne richiesta prima di utilizzare il prodotto.

Responsabilità:

Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre migliori conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate.

Questi dati devono essere considerati tuttavia quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli sui prodotti forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono, pertanto, sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.

Stoccaggio:

Teme il gelo.

Conservare al coperto in ambiente fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.

In queste condizioni ed in imballi originali sigillati, il prodotto è garantito 6 mesi dalla data di produzione.