

TRASPARENTE PROTETTIVO ARGENTO 02T105

rev. 02- Lug.17

Descrizione del prodotto:

Vernice a base di resine ureiche plastificate, caratterizzata da rapida reticolazione mediante catalisi acida.
Forma un film con buona durezza ed elasticità con ottime caratteristiche meccaniche e basso ingiallimento.
Ottima adesione su alluminio ed argento.

Proprietà chimico-fisiche:**TRASPARENTE PROTETTIVO ARGENTO 02T105**

Stato fisico	liquido
Contenuto in solidi	29 ± 1 %
Solventi	idrocarburi aromatici, acetati, glicoli eteri, chetoni
Peso specifico (20°C)	940 ± 30 g/litro
Viscosità (tazza Ford ø 4 ASTM a 20°C)	38 ± 3 secondi
Indice colorazione Gardner	< 1
Resistività (20°C)	100 ± 30 kΩ
Brillantezza	> 90 GU

INDURENTE 02K60.3

Stato fisico	liquido
Solventi	idrocarburi aromatici, acetati, glicoli eteri
Peso specifico (20°C)	880 ± 20 g/litro
pH (20°C)	2 ± 1

Stoccaggio:

Conservare al coperto in ambiente fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.
In queste condizioni ed in imballi originali sigillati, il prodotto è garantito 12 mesi dalla data di produzione.

Applicazione:

Le superfici da trattare devono essere pulite ed esenti da polvere.
E' consigliabile l'applicazione in ambiente ben ventilato, con umidità relativa non superiore al 50%.
La vernice può essere applicata, oltre che con pistole tradizionali anche con impianti misto aria o airless, prendendo in considerazione i limiti di durata (pot-life) del prodotto catalizzato.

Catalisi:

Il prodotto è fornito in due componenti.
Per eventuali preparazioni di miscela in quantitativi inferiori a quelli contenuti negli imballi originali i rapporti d'impiego sono:

100 parti in peso di TRASPARENTE PROTETTIVO ARGENTO 02T105
70 parti in peso di INDURENTE 02K60.3

Caratteristiche applicative:

Viscosità (tazza Ford ø 4 ASTM a 20°C)	20 - 22 secondi
Pot life	6 ore
Spessore film secco	15 - 20 µm
Resa teorica	14 m²/kg

Condizioni di cottura: 20 minuti/60°C (manufatto)

Precauzioni di sicurezza: Questo prodotto è stato studiato per essere utilizzato esclusivamente da applicatori professionisti in impianti industriali. Non dovrebbe essere impiegato senza osservare le norme di sicurezza descritte sulle schede che la COVECO ITALIA fornisce ai suoi clienti. Se tali schede non venissero fornite insieme con la scheda tecnica, vi preghiamo di farne richiesta prima di utilizzare il prodotto.

Responsabilità: Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre migliori conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. Questi dati devono essere considerati tuttavia quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli sui prodotti forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai procedimenti ed ai fini previsti. L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono, pertanto, sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.