

VERNICE K

rev. 04- Lug.17

Descrizione del prodotto: Primer termoindurente, a base di resine fenoliche plastificate, indicato per la protezione dalla corrosione dei metalli ed in particolare dei supporti delle ganasce freno prima delle operazioni di incollaggio. Idoneo per applicazione a spruzzo o immersione.

Proprietà chimico-fisiche:	Stato fisico/aspetto	liquido bruno limpido
	Contenuto in solidi (1h a 150°C)	15 ± 2 %
	Solventi	chetoni, alcoli
	Peso specifico (20°C)	830 ± 20 g/litro
	Viscosità (tazza Ford ø 2 ASTM a 20°C)	37 ± 3 secondi

Stoccaggio: Conservare al coperto in ambiente fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. In queste condizioni ed in imballi originali sigillati, il prodotto è garantito 6 mesi dalla data di produzione.

Istruzioni per l'uso: Le superfici da trattare devono essere accuratamente sgrassate e sabbiate prima dell'applicazione. Gli eventuali residui di sabbiatura dovranno essere accuratamente rimossi prima della verniciatura.

Diluizione: Il prodotto è fornito alla viscosità di applicazione. Eventuali diluizioni dovranno essere effettuate esclusivamente con DILUENTE 0422.

Applicazione: Applicare il primer sulla parte metallica da trattare. Essiccare per circa 8 ore a temperatura ambiente oppure mediante aria forzata a 80°C per 10 minuti.

Pulizia delle parti: I metodi utilizzati per pulire i residui di vernice variano in base allo stato fisico del materiale.
Vernice bagnata - Lavare le parti con metiletilchetone o acetone.
Vernice essiccata, non indurita - Immergere le parti in metiletilchetone o acetone.
Vernice indurita - La vernice non è più solubile. La rimozione abrasiva del film è l'unico metodo pratico.

Resistenze: La completa polimerizzazione si ottiene in forno a 180°C per 10-15 minuti. In seguito il primer non è più solubile in alcoli, chetoni, lubrificanti e fluido idraulico.

Precauzioni di sicurezza:

Questo prodotto è stato studiato per essere utilizzato esclusivamente da applicatori professionisti in impianti industriali.
Non dovrebbe essere impiegato senza osservare le norme di sicurezza descritte sulle schede che la COVECO ITALIA fornisce ai suoi clienti. Se tali schede non venissero fornite insieme con la scheda tecnica, vi preghiamo di farne richiesta prima di utilizzare il prodotto.

Responsabilità:

Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre migliori conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate.
Questi dati devono essere considerati tuttavia quali informazioni senza alcun valore vincolante e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli sui prodotti forniti allo scopo di stimarne l'idoneità ai procedimenti ed ai fini previsti.
L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono, pertanto, sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.